



# MORTIER RÉFRACTAIRE

-  **Montage de barbecues, cheminées**
-  **Pour éléments au contact du feu**
-  **2 en 1 montage et jointoiement**

## Destination

Montage, assemblage et jointoiement d'éléments réfractaires pour la réalisation de cheminées, barbecues, fours à bois...

## Supports admis

- Boisseaux
- Tuileaux
- Briques réfractaires

## Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [quickfds.com](http://quickfds.com)

## Consommation et conservation

La consommation dépend des dimensions des éléments à coller (environ 15 à 20 kg/m<sup>2</sup>). Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

## Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

## Préparation du support

- Les éléments doivent être propres, sains et débarrassés des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.
- Tremper les éléments dans l'eau avant application.

## Préparation du produit

- Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec
  - **3,75 L d'eau** propre par sac de 25 kg.
  - **0,75 L d'eau** propre par sac de 5 kg
  - **0,37 L d'eau** par sac de 2,5 kg.
- Le mélange obtenu doit être homogène.
- Ne jamais rebattre après le début de prise.

## Application

- Etaler le mortier à la truelle sur le support puis positionner les éléments.
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.
- Délai avant 1<sup>ère</sup> mise en chauffe : 48 h



Conditionnement	Code article	Gencod
Sac de 25 kg	170320	3538988200176
Sac de 5 kg	170321	3538988201036
Sac de 2,5 kg	170322	3538988201630